



ECOTECH
A S P H A L T E

FICHE DE DONNÉES TECHNIQUES

ASPHALTE - TYPE I (Bitume Oxydé pour Toitures)

Caractéristiques	Méthodes d'Essai	Exigences du Bitume		Résultats d'Analyse laboratoire
		Min	Max	
Point de Ramollissement °C(°F)	ASTM D36	57 (137)	66 (151)	60 (140)
Point d'Éclair °C(°F)	ASTM D92	225 (437)	...	230 (446) min
Pénétration à à 0°C(32°F) à 25°C(77°F) à 46°C(150°F)	ASTM D5	6 18 90	... 60 180	40
Ductilité à 25°C(77°F), cm	ASTM D113	10.0	...	15 min
Solubilité en trichloroethylene, %	ASTM D2042	99	...	99.9