



FICHE DE DONNÉES TECHNIQUES

ASPHALTE - TYPE II (Bitume Oxydé pour Toitures)

Caractéristiques	Méthodes d'Essai	Exigences du Bitume		Résultats d'Analyse laboratoire
		Min	Max	
Point de Ramollissement °C(°F)	ASTM D36	70 (158)	80 (176)	75 (167)
Point d'Éclair °C(°F)	ASTM D92	225 (437)	...	230 (446) min
Pénétration à à 0°C(32°F) à 25°C(77°F) à 46°C(150°F)	ASTM D5	6 18 40 100	28
Ductilité à 25°C(77°F), cm	ASTM D113	3.0	...	3.0 min
Solubilité en trichloroethylene, %	ASTM D2042	99	...	99.9